

Bauder 360 P 14

Productdatablad

Toepassing:		Onderlaag of eerste randstrook bij detailleringen, op basis van gemodificeerde elastomeer bitumen, voorzien van een polyester inlage. Verwerkbaar middels de brandmethode.
Oppervlakte	boven:	Zand / talk
	onder:	Folie
Inlage:		Polyestervlies
Artikelnummer:		1837 0000

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/grenswaarde
Lengte	DIN EN 1848-1	m	10,0
Breedte	DIN EN 1848-1	m	1,0
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	2,8
Koudebuigsterkte	DIN EN 1109	°C	≤ -20
Warmteweerstand	DIN EN 1110	°C	≥ +100
Maximale trekkracht	DIN EN 12311-1	N/50 mm	lengte: ≥ 800 dwars: ≥ 400
Maximale elasticiteit	DIN EN 12311-1	%	lengte: ≥ 30 dwars: ≥ 30
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Waterdichtheid methode B	DIN EN 1928	-	Voldoet
Brandgedrag*	DIN EN ISO11925-2	-	Klasse E conform DIN EN 13501-1
Brandgedrag bij een brand van buiten	DIN CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)*
Zichtbare gebreken	DIN EN 1850-1	-	geen zichtbare gebreken
Pelsterkte	DIN EN 12316-1	N/50 mm	NPD
Pelsterkte van de overlap	DIN EN 12317-1	N/50 mm	NPD
Weerstand tegen dynamische belasting	DIN EN 12691	mm	NPD
Weerstand tegen statische belasting	DIN EN 12730	kg	NPD
Dimensionele stabiliteit	DIN EN 1107-1	%	NPD
Kunstmatige veroudering DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	NPD
	DIN EN 1110	°C	

NPD = No Performance Declared (geen prestatie vastgelegd)

^{a)} De testmethode voor het gedrag bij brand van buitenaf is een systeem test, die door losse systeemcomponenten beïnvloed kan worden, die niet door Bauder GmbH & Co. KG geproduceerd zijn.

De waarden zijn statistische gemiddeldes er kunnen toleranties zijn.



Markeringsnummer – Plaats certificering: 1724
(20)
DIN EN 13707, DIN EN 13969



Bauder 360 P 14

Productdatablad

Toepassing:		Onderlaag of eerste randstrook bij detailleringen, op basis van gemodificeerde elastomeer bitumen, voorzien van een polyester inlage. Verwerkbaar middels de brandmethode.
Oppervlakte	boven:	Zand / talk
	onder:	Folie
Inlage:		Polyestervlies
Artikelnummer:		1837 0000

Productomschrijving

Bauder 360 P 14 is een onderlaag op basis van gemodificeerde elastomeerbitumen met een polyestervlies inlage. De onderzijde is voorzien van extra bitumen.

Toepassingsmogelijkheden

Elastomeer bitumenbaan als onderlaag op platte en licht hellende dakvlakken in meerlaagse dakbedekkingssystemen. Tevens toepasbaar als eerste randstrook bij detailleringen.

Verwerkingsvoorschriften

Bauder 360 P 14 volledig of partieel op de onderconstructie branden. Langsoverlap minimaal 8 cm. Dwarsoverlap minimaal 12 cm.

Opslag

De rollen op de pallets 's zomers tegen hoge temperaturen beschermen. Folie aan de onderkant van de dakbanen niet blootstellen aan zonlicht. 's Winters de rollen pas dan verwerken als de rollen een temperatuur hebben van minimaal $\geq 10^{\circ}\text{C}$. Maximale opslagtijd 9 maanden.

Verwijdering

Bitumenafval kan met industrieel afval verwijderd worden (Europese Afvalcatalogus EWC Nummer 170302 „Asfalt-teerfrei“).