

Productdatablad

BauderTEC 25 SI



Toepassing	Elastomeerbitumen koudzelfklevende dakbaan met gedeeltelijke koude verlijming
Toepassingsmogelijkheden	Onderste laag in meerlaags gesloten plat daksysteem met geïntegreerde dampdrukcompensatielaag. Kan worden gebruikt op maatvariabele en warmtegevoelige isolatiematerialen.
Oppervlak	Boven: Folie
	Onder: Releasefolie (met daaronder koudzelfklevend bitumen)
Inlage - Type	Polyester vlies 140 g/m ²
Artikelnummer	1976 0000

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Lengte	EN 1848-1	m	7
Breedte	EN 1848-1	m	1
Koudebuigsterkte bovenkant	EN 1109	°C	≤-15
Koudebuigsterkte onderkant	EN 1109	°C	≤-15
Warmteweerstand boven	EN 1110	°C	≥100
Warmteweerstand onder	EN 1110	°C	≥100
Maximale treksterkte Lengterichting	EN 12311-1	N/50mm	≥450
Maximale treksterkte Breedterichting	EN 12311-1	N/50mm	≥300
Maximale elasticiteit Lengterichting	EN 12311-1	%	≥20
Maximale elasticiteit Breedterichting	EN 12311-1	%	≥20
Rechtheid	EN 1848-1	mm/10m	<20
Waterdichtheid Methode B	EN 1928	-	Voldoet
Classificatie reactie bij brand	EN 13501-1	-	E
Brandgedrag bij een brand van buiten ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Zichtbare gebreken	EN 1850-1	-	Geen zichtbare gebreken
Pelsterkte	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Pelsterkte van de overlap	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691	mm	≥600
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	kg	15



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
EN 13707

Productdatablad

BauderTEC 25 SI



Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	≤0,3
Duurzaamheid	EN 1109	°C	NPD

^{a)} in het systeem getest

Opslag en transport

Bitumenbanen dienen staand op de rol bewaard en vervoerd te worden, beschermd tegen UV-stralen, vocht en hitte. Bij gebruik in het koelere seizoen moeten de rollen vóór verwerking warm bewaard of voorverwarmd worden.

Verwijdering

Bitumenafval kan afgevoerd worden met huishoudelijk afval of bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval (Europese afvalcatalogus EAK-nummer 170302 "asfalt teervrij")

Overige documentie

Actuele informatie zoals brochures, datablader en verwerkingsvoorschriften vindt u op www.bauder.be



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
EN 13707