

BauderTEC KSD talk

Productdatablad

Toepassing:		Koudzelfklevende dampremmende laag met langsoverlap en stroef oppervlakte tegen afglijden
Oppervlak:	boven:	Talk, voorzien van een overlap
	onder:	Speciaal koudzelfklevende bitumen afgewerkt met een perforeerde release folie
Inlage:		Aluminium/polyestercombinatie versterkt met een 200 g/m ² glasvlies
Artikelnummer:		1628 0000

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/grenswaarde	
Lengte	EN 1848-1	m	10,0	
Breedte	EN 1848-1	m	1,08	
Dikte	EN 1849-1	mm	2,5	
Koudebuigsterkte	EN 1109	°C	≤ -25	
Warmteweerstand	EN 1110	°C	≥ +70	
Maximale trekkracht	EN 12311-1	N/50 mm	lengte: ≥ 1000	dwars: ≥ 1000
Maximale elasticiteit	EN 12311-1	%	lengte: ≥ 2	dwars: ≥ 2
Weerstand tegen inscheuren	EN 12310-1	N	≥ 150	
Rechtheid	EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20	
Waterdichtheid methode B	EN 1928	-	Voldoet	
Waterdampdoorlatendheid (sd-waarde)	EN 1931	m	≥ 1500	
Brandgedrag	EN ISO11925-2	-	Klasse E conform EN 13501-1	
Gedrag bij brand van buitenaf	DIN CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1) ^a	
Zichtbare gebreken	EN 1850-1	-	geen zichtbare gebreken	
Pelsterkte	EN 12316-1	N/50 mm	NPD	
Pelsterkte van de overlap	EN 12317-1	N/50 mm	NPD	
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD	
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	kg	NPD	
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	NPD	
Kunstmatige veroudering DIN EN 1296	EN 1109	°C	NPD	
	EN 1110	°C		

NPD = No Performance Declared (geen prestatie vastgelegd)

^{a)} De testmethode voor het gedrag bij brand van buitenaf is een systeem test, die door losse systeemcomponenten beïnvloed kan worden, die niet door Bauder GmbH & Co. KG geproduceerd zijn. De waardes zijn statistische gemiddeldes er kunnen toleranties zijn.



BauderTEC KSD talk

Productdatablad

Toepassing:		Koudzelfklevende dampremmende laag met langsoverlap en stroef oppervlakte tegen afglijden
Oppervlak:	boven:	Talk, voorzien van een overlap
	onder:	Speciaal koudzelfklevende bitumen afgewerkt met een perforeerde release folie
Inlage:		Aluminium/polyestercombinatie versterkt met een 200 g/m ² glasvlies
Artikelnummer:		1628 0000

Productomschrijving

Koudzelfklevende dampremmende laag op basis van elastomeerbitumen voorzien van een speciale aluminium inlage.

Toepassingsmogelijkheden

Elastomeer bitumen, koudzelfklevende dampremmende laag, als dampremmende laag van elastomeerbitumen voor onder de isolatie bij platte of licht hellende daken.

Verwerkingsvoorschriften

BauderTEC KSD Talk kan door het wegnemen van de release folie volvlak worden verkleefd. Op een houten ondergrond kan BauderTEC KSD Talk mechanisch worden bevestigd. Hierbij kan ter plaatse van de overlap de release folie worden weggenomen. Op voorbehandelde ondergronden van beton dient BauderTEC KSD Talk licht geactiveerd te worden met een brander. Langs- en dwars overlappen dienen minimaal 80-100 mm te bedragen. Overlappen altijd verspringend (bijvoorbeeld in een halfsteensverband) aanbrengen. Bij een noodafdichting dient de overlap van BauderTEC KSD Talk altijd met een hete lucht lasautomaat / handföhn of een brander te worden gemaakt. Er moet een bitumenrups zichtbaar zijn.

Voor verdere informatie – zie verwerkingsvoorschriften

Opslag

De rollen staand op de pallet vervoeren en opslaan en te allen tijde beschermen tegen UV straling, vocht en warmte. 's Winters de rollen pas dan verwerken als de rollen een temperatuur hebben van minimaal ≥ 10 °C. Eventueel verwarmd opslaan.

Verwijdering

Bitumenafval kan met industrieel afval verwijderd worden (Europese Afvalcatalogus EWC Nummer 170302 „Asphalt-teerfrei“).

