

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

CONTACT ADHESIVE 5000

Contact Adhesive 5000 is een contactlijm geschikt voor het verkleven van SealEco rubbermembranen op diverse ondergronden.



Technische data

Basis:	Synthetische rubber en synthetische harsen
Kleur:	Zwart
Consistentie:	Vloeibaar
Vlampunt:	-18°C
Viscositeit (bij 20°C):	2500 mPa.s
Vaste stof:	43,30 %
Densiteit (bij 20°C):	0,865 g/m ³
Bewaartijd:	12 maanden in ongeopende verpakking. Bewaar droog in een geventileerde ruimte bij temperaturen tussen +5°C en 30°C.

Verpakking

Gewicht (kg/blik)	Inhoud (L/blik)	Blikken/doos (st)	Blikken/pallet (st)	Gewicht/pallet (kg)
0.9	1.0	6	432	414
4.2	4.9	Nvt	72	328
12.5	14.4	Nvt	33	438
25	28.9	Nvt	24	625

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gemiddeld verbruik

500 g/m² (250 g/zijde)

Gebruiksaanwijzing

Contact Adhesive 5000 is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. De lijm kan enkel verwerkt worden in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5°C en 30°C. Bij temperaturen tussen +5°C en 15°C raadt SealEco aan de contactlijm op te warmen tot maximum 30°C. De temperatuur van de contactlijm dient minstens 15°C te bedragen bij het aanbrengen ervan. Roer de lijm mechanisch op voor gebruik. De lijm wordt aangebracht met een stijve borstel of een rol op beide te verbinden delen. Verbind beide delen nadat de lijm handdroog geworden is. Rol alles stevig aan met een siliconen aandrukrol. Laat de lijm niet langer dan 30 minuten blootgesteld (bij 20°C, 50% RV).

Geschikte ondergronden

Contact Adhesive 5000 kan gebruikt worden op SealEco rubber membranen en ondergronden zoals: hout, beton, cellenbeton, steen, aluminium, roestvrij staal, lood, hard PVC, acrylglas, geschikte isolatietypes en bitumineuze ondergronden.

Verkleving op bitumen met een laag smeltpunt, met leischiffers, bezand of getalkt zijn niet toegelaten. Contact Adhesive 5000 kan niet gebruikt worden op EPS, XPS of op PVC membranen. De ondergronden moeten proper zijn en vrij van oliën, vetten en vocht. De oppervlaktetemperatuur dient minimaal +5°C te bedragen. In het geval van poreuze ondergronden dient men de contactlijm tweemaal op de ondergrond aan te brengen. De eerste laag zal dan fungeren als primer. Primer 9800 kan hiervoor ook worden aangewend.

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

Contact Adhesive 5000 is licht ontvlambaar. Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften voor transport, opslag en gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.