

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

EPDM COVER TAPE

Cover Tape bestaat uit een ge vulcaniseerde EPDM welke gelamineerd is met een zelfklevend onge vulcaniseerd rubber. Het wordt gebruikt voor het verbinden en dichten van SealEco EPDM membranen, reparaties, dakrandafwerkingen en voor mechanisch bevestigde toepassingen. Het product is flexibel en zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen. EPDM Cover Tape wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer.



Technische data

Basis:	Synthetisch Rubber
Kleur:	Zwart
Dikte:	1.8 ± 10% mm
Koude buigproef:	-40°C
Rek bij breuk:	> 300%
Bewaartijd:	9 maanden in een droge, vorstvrije en goed geventileerde plaats bij temperaturen tussen +5°C en 30°C.

Verpakking

Breedte (mm)	Rollengte (m)	Rollen/doos	Gewicht/doos (kg)	Dozen/pallet
152	30.48	2	23.6	18
229	30.48	1	17.7	36
305	15.25	1	12.2	36
457	15.25	1	17.2	24

Niet alle breedtes zijn beschikbaar in alle landen. Contacteer uw leverancier voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat de te verbinden EPDM membranen perfect droog en proper zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooien of enige vorm van spanning. Verontreinigde oppervlakken dienen gereinigd te worden met Cleaning Wash 9700 alvorens de Single Ply Primer aan te brengen. Markeer de positie van de EPDM Cover Tape aan beide zijdes. Breng Single Ply Primer aan volgens de richtlijnen met een scrubber en dit op de gehele naadzone. Laat de Single Ply Primer volledig handdroog worden. De maximale open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C 50% RV). Rol de Cover Tape uit over de gehele naadzone. Zorg ervoor dat een minimale naad van 76 mm behaald wordt. Verwijder de beschermfolie in een hoek van 45°. Houd de beschermfolie laag bij het oppervlak en druk de Cover Tape in het midden puntsgewijs met de vinger aan. Op deze manier vermindert de kans om lucht in te sluiten. Rol de Cover Tape aan met een siliconen aandrukrol van 40 mm. Eerst dwars over de Cover Tape gevolgd door in de lengterichting aan te rollen. Breng Sealant 5590 aan op de gesneden randen.

EPDM Cover Tape mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 30°C, tijdens neerslag, mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Bij temperaturen tussen 5°C en 15°C de EPDM Cover Tape bewaren op kamertemperatuur tot op het moment van gebruik. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.