

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET



Produktbeschreibung | Production Description

Polyethylen Baufolie / Art.-Nr.: 512890		CE 13984
Art type	CE-Dampfsperrfolie transluzent Typ A, Baustoffklasse F <i>CE-vapour barrier translucent type A fire behaviour class F</i>	
Artikelbeschreibung item description	Polyethylen Dampfsperrfolie Typ A aus LDPE Recyclaten mit CE-Kennzeichnung nach EN 13984, Baustoffklasse F <i>polyethylene vapour barrier type A of LDPE recycleate with CE-labelling according to DIN EN 13984, fire behaviour class F</i>	
Foliendicke film thickness	0,200 – 0,300 mm	
Folienbreite film width	2.000 – 6.000 mm	
Farbe colour	transluzent <i>translucent</i>	

Technische Eigenschaften | Technical Properties

Brandverhalten fire behaviour	Klasse F <i>Class F</i>		DIN EN 13501-T1
Wasserdichtheit water tightness	bestanden 2kPa <i>passed 2 kPa</i>		DIN EN 1928
Foliendicke film thickness	0,20	0,30	
sd-Wert sd-value	>100 m	>130 m	DIN EN 1931
Zugfestigkeit MD / CD tensile strenght MD / CD	>14 N/mm ² / >12 N/mm ²		DIN EN ISO 527-3
Dehnung MD / CD elongation MD / CD	>200 % / >250 %		DIN EN ISO 527-3
Dart-Drop	>1 g/μm		ASTM D 1709

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET



Weiterführende Information | Additional Information

Zolltarifnummer Customs tariff number	39201089
--	----------

Herkunftsland Country of origins	Deutschland Germany
---	------------------------

Lager- und Verarbeitungsbedingungen | Storage And Processing Conditions

Diese Folie ist nicht gegen UV Strahlung stabilisiert! Die Folie ist geschützt vor UV-Strahlung und sonstigen Witterungseinflüssen zu lagern. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10 -30°C liegen. Sie sollte innerhalb eines Jahres nach Kauf verarbeitet werden. Eine mechanische Beschädigung der Folie ist zu vermeiden.

The film must be stored in the single roll packaging protected from UV radiation and other weather influences. It should be processed within one year of purchase. For an optimal application the temperature should be between 10-30°C. Mechanical damage to the film must be avoided.