

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION TECHNICAL DATA SHEET

Polyethylen-Baufolie Polyethylen- Building film

Bezeichnung:

CE-Dampfsperrfolie transluzent Baustoffklasse F

Title:

CE-Vapour barrier translucent fire behavior class F

Beschreibung:

Dampfsperrfolie aus Polyethylen, Copolymeren und Recyclaten. Die Folie ist CE-gekennzeichnet entsprechend EN 13984, Baustoffklasse F.

Description:

Vapour barrier film of Polyethylene, Copolymere and Recyclate. The film is CE-signed according to EN 13984 and fire behavior class F.

Technische Daten:

Technical specifications:

Foliendicke film thickness	150 - 200 µm
Folienbreite film width	2000 - 6000 mm
Farbe colour	transluzent translucent


EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	WERT VALUE	MAßEINHEIT UNIT	METHODE METHOD
Zugfestigkeit längs tensile strength MD	≥ 14	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer tensile strength TD	≥ 12	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung längs elongation MD	≥ 200	%	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung quer elongation TD	≥ 250	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop dart drop	≥ 1	g/µm	ASTM D1709
	Dicke Thickness	150 200	µm
SD-Wert SD-value	>75	>100	m
			DIN EN 1931

Lager- und Verarbeitungsempfehlungen:


Diese Folie ist nicht gegen UV Strahlung stabilisiert! Die Folie ist geschützt vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und sonstigen Witterungseinflüssen zu lagern. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10 -30°C liegen. Sie sollte innerhalb eines Jahres nach Kauf verarbeitet werden. Eine mechanische Beschädigung der Folie ist zu vermeiden.

Storage and processing conditions:

The film must be stored in the single roll packaging protected from UV radiation, moisture and other weather influences. It should be processed within one year of purchase. For an optimal application the temperature should be between 10-30°C. Mechanical damage to the film must be avoided.



**CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 13984**
CE-signed according to EN 13984



aus recyceltem Material
made of recycled material



recyclingfähig
recyclable



Bitumenverträglichkeit
resistance to bitumen

Allgemeine Hinweise:

Die in dieser technischen Produktinformation enthaltenen Angaben und Richtwerte stellen typische Erfahrungswerte dar, die lediglich der Information von Kunden und Interessenten dienen. Insbesondere stellen Sie keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften oder ein Garantieverprechen dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen. Eine Haftung für die Verletzung von Schutzrechten Dritter wird nicht übernommen.

General information:

The information and guideline values contained in this technical data sheet represent typical empirical values, which serve only the information of customers and prospective customers. In particular, they do not represent any guarantee of certain properties of use or a guarantee promise. It is the responsibility of the processor to determine the suitability for a specific purpose through his own tests and inspections. No liability is assumed for the infringement of third party industrial property rights.

Stand: Januar 2023
Issue date: January 2023