


Productdatablad

BauderPIR FA G16



Toepassing	Polyisocyanuraat hardschuim afschot isolatie platen met tweezijdige cacherings van zuiver aluminium	
Toepassingsmogelijkheden	Isolatie met een bijzonder lage warmtegeleidingscoëfficiënt voor toepassing onder de dakbedekking bij platte en licht hellende daken en gebruiksdaken.	
Cacherings	Boven:	Aluminium
	Onder:	Aluminium
Randafwerking	Rechte kanten	
Code verklaring	PU-EN13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR50	
Artikelnummer (Dikte)	4700 1601 (30/50 mm) 4700 1602 (50/70 mm) 4700 1603 (70/90 mm) 4700 1604 (90/110 mm)	4700 1605 (110/130 mm) 4700 1606 (130/150 mm) 4700 1607 (150/170 mm) 4700 1608 (170/190 mm)



Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Buitenmaat	EN 822	mm	1200 x 1200
Dikte	EN 823	mm	30/50, 50/70, 70/90, 90/110, 110/130, 130/150, 150/170, 170/190
Afschot	-	%	1,67
Brandgedrag	EN 13501 - 1	-	E
Druksterkte	EN 826	kPa	≥120
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_B) - (D)	DIN 4108 - 4	W/mK	0,023
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) - (EU)	EN 13165	W/mK	0,022
Wateropname	EN 12087	Vol%	max. 3
PIR index	-	-	> 250

Opslag en transport

Isolatie tijdens opslag en transport beschermen tegen vocht, open vuur en direct zonlicht.

Verwijdering

Polyisocyanuraat hardschuim isolatie platen kunnen met restafval afgevoerd worden (volgens de Europese afvalnorm EWC nummer 170604)

Overige documentie

Actuele informatie zoals brochures, databladen, verwerkingsvoorschriften etc. vindt u op; www.bauder.nl of www.bauder.de - Bestekteksten zijn terug te vinden op www.stabu.org



Aangemelde instantie(s): FIW München, 0751
EN 13165

