

Productdatablad

BauderBIT BU-VP

Burkolit Plus primer



Toepassingsmogelijkheden	Oplosmiddelgedragen bitumenprimer - sneldrogend, koud kwastbaar, rol- en spuitbaar / vorstbestendig, komt overeen met DIN 18533-2, niet geschikt voor gebruik binnenruimtes	
Artikelnummer	7504 0015	
Leveringsformulier	Blik 30 l	

Eigenschappen	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Opslag en transport	-	12 maanden bij +5°C tot +35°C in gesloten verpakking
Minimale verwerkingstemperatuur	°C	+5
Basis	-	Oplosmiddelhoudend bitumen
Consistentie	°C	Vloeibaar
Max. vochtgehalte in product	g/l	480
Droogtijd tot stofdroog	-	ca. 60 - 120 minuten bij 20° C en 55% relatieve luchtvochtigheid op een minerale ondergrond - mogelijk langer afhankelijk van ondergrond, toepassing en weer
Verbruik	-	ca. 300 g/m²
Giscode	-	BBP 30
UFI-Code	-	507Y-47X1-WY64-CY0P // U37Y-N7MF-6Y6N-09KR

Opmerkingen

Bitumenprimer om de hechting van bitumenmembranen te verbeteren.

Bauder Burkolit Plus wordt over het gehele oppervlak van de ondergrond aangebracht door middel van rollen, spuiten of borstelen. De ondergrond moet voldoende droog en vorstvrij zijn (+5°C ondergrond van de ondergrond en de primer). Tevens stevig, stabiel en vrij van scheidende stoffen (lossingsmiddelen, stof etc.). Bramen of oneffenheden met scherpe randen moeten worden verwijderd.

Verhoogde applicatie of lagere temperaturen kunnen leiden tot langere droogtijden. Er mag pas verder gewerkt worden als het product volledig is uitgehard.

In het geval van sterk absorberende ondergronden, die de eigenschap hebben het materiaal volledig te absorberen en zo nodig naar binnen over te brengen, alleen met zeer kleine hoeveelheden werken en met een kwast aanbrengen of zo nodig overschakelen op de oplosmiddelvrije emulsie.

Niet geschikt voor binnenruimtes of bijv. bouwputten omdat het oplosmiddelen bevat.

Overige documentie

Actuele informatie zoals brochures, datablad, verwerkingsvoorschriften etc. vindt u op www.bauder.nl