



# POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL

**POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL is een bitumineuze primer op basis van geoxideerd bitumen en geselecteerde sneldrogende oplosmiddelen.**



**Kwaliteitsgarantie**  
UNI EN ISO 9001:2008 en  
UNI EN ISO 14001:2004



**Polyglass is lid van de  
Green Building Council**



**EN 1504-02**



*Adds value!*

## TECHNISCHE OMSCHRIJVING

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL is een bitumineuze primer op basis van geoxideerd bitumen en geselecteerde sneldrogende oplosmiddelen.

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL kan ook worden gebruikt als oppervlaktebescherming op betonnen funderingsmuren.

## WAAR TOE TE PASSEN

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL wordt toegepast op elke type ondergrond zoals betonoppervlakken, hout, metaal.

## HOE TOE TE PASSEN

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL kan zowel worden opgespoten als met rol of kwast worden aangebracht.

Beton ondergronden moeten droog, schoon en vrij van olie, stof of oplosmiddelen zijn.

De hoeveelheid te gebruiken materiaal hangt af van de ondergrond en de gewenste laagdikte: normaal gesproken bedraagt het gemiddelde verbruik op betonnen ondergronden 200 tot 350 g/m<sup>2</sup>, maar op metalen of bitumineuze ondergronden kan dit teruglopen tot 150 g/m<sup>2</sup>.

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL is klaar voor gebruik na omroeren.

De volgende actie voor waterdichting mag alleen worden uitgevoerd als de film droog is en altijd in overeenstemming met de weersomstandigheden. De droogtijd bedraagt meestal binnen 1 uur na het aanbrengen, maar kan tot 2-4 uur duren als de filmlaag erg dik is, bij lage temperaturen of bij oppervlakken met een lage porositeit.

We raden aan om de eerste laag polymeerbitumen dakbaan aan te brengen als de POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL helemaal is opgedroogd; meestal na 12 uur.

Controleer vóór het aanbrengen van de polymeerbitumen dakbanen of de oplosmiddelen volledig zijn verdampt.

Op woongebouwen, voor uitvoering van dakrenovatie, wordt het gebruik van de watergedragen bitumineuze primer Idroprimer aanbevolen.

## PRODUCT EIGENSCHAPPEN

UITERLIJK	Vloeistof	DROOGTIJD BIJ 20 °C	1-2 uur
KLEUR	Zwart	VISCOSITEIT DIN 4 BIJ 20 °C - NORM EN ISO 2431	14-20 seconden
PH BIJ 20 °C	Neutraal	PENETRATIE CUP MET BITUMEN BIJ 25 °C	15-25 dmm
SOORTELIJK GEWICHT BIJ 20 °C	0,90 (±0,03) kg/l	AANBRENGTEMPERATUUR	+5 °C/+35 °C
VASTE STOF GEHALTE BIJ 130 °C NORM EN ISO 3251	47-53%	VLAMPUNT IN GESLOTEN VAT	<23 °C
VERBRUIK IN RELATIE TOT ONDERGROND	200 - 350 g/m <sup>2</sup>	BITUMEN VERWEKINGSPUNT	85 °C-95 °C
BREEKPOINT BIJ KOU VAN GEOXIDEERD BITUMEN	-10 °C	ONTVLAMBAARHEID	>200 °C
		HOUBAARHEID IN ORIGINELE EMMER	24 maanden

## VERPAKKING, OPSLAG EN REINIGING GEREEDSCHAP

VERPAKKING	Emmer van 20 ltr
OPSLAG	Het product kan worden opgeslagen in gesloten emmers en in een droge ruimte, afgeschermd van UV-stralen, gedurende 24 maanden.
REINIGING	Na gebruik schoonmaken gereedschap met gebruikelijke oplosmiddelen.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL is licht ontvlambaar. het wordt aanbevolen om het product uit de buurt van vlammen en vonken te bewaren, niet te roken, de ophoping van statische ladingen te vermijden en in goed geventileerde ruimtes te werken. Bovendien is het giftig bij inademing en contact met de huid, het kan langschade veroorzaken bij inslikken en het veroorzaakt irritatie van de ogen en de huid. Het kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Tijdens het aanbrengen wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril te dragen en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten te volgen. In geval van contact met de ogen of met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en een arts raadplegen. Bij slechte ventilatie wordt aangeraden het masker met filters te dragen. Vermijd het gebruik in aanwezigheid van zwangere vrouwen. Bovendien is POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL gevaarlijk voor het watermilieu; het wordt aanbevolen om het product niet in het milieu te gooien. Voor verdere en volledige informatie over het gebruik van het product wordt aanbevolen de laatste versie van ons veiligheidsinformatieblad te lezen.

### PRODUCT VOOR PROFESSIEEEL GEBRUIK

De waarden, informatie en suggesties zijn het resultaat van de ervaringen van Polyglass SpA.

Iedereen die POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL gebruikt, moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het specifieke gebruik en de specifieke toepassing.

De installateur is in ieder geval als enige verantwoordelijk voor de juiste toepassing en dus voor alle gevolgen die uit deze toepassing voortvloeien.

Raadpleeg altijd onze laatste versie van het technische infoblad op onze site: [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com).

Voor verdere informatie, neem aub contact op met onze technische dienst.

Polyglass SpA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het technische infoblad aan te passen aan de noodzaak om het product te verbeteren.



*Adds value!*

### POLYGLASS SPA

Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com) - [info@polyglass.it](mailto:info@polyglass.it)