



IDROPRIMER

IDROPRIMER is een bitumineuze primer op waterbasis met geselecteerde bitumen. In vergelijking met de gebruikelijke primers op basis van oplosmiddelen, heeft IDROPRIMER het voordeel dat het niet ontvlambaar en reukloos is.



Kwaliteitsgarantie
UNI EN ISO 9001:2008 and
UNI EN ISO 14001:2004



Polyglass is lid van de
Green Building Council



Adds value!

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

IDROPRIMER is een sneldrogende bitumineuze primer op waterbasis met geselecteerde bitumen. In vergelijking met de gebruikelijke primers op basis van oplosmiddelen, heeft IDROPRIMER het voordeel dat het niet ontvlambaar en reukloos is.

IDROPRIMER is een zeer vloeibaar product met uitstekende hechtingseigenschappen op alle ondergronden.

WAAR TOE TE PASSEN

IDROPRIMER wordt aanbevolen als hechtprimer om stof te binden vóór het aanbrengen van de polymeerbitumen dakbanen en van vloeibare bitumineuze waterdichting.

IDROPRIMER kan ook toegepast worden als hechtprimer voor waterdichtingswerken op bestaande membranen met minerale afwerking.

HOE TOE TE PASSEN

Dit type primer is klaar voor gebruik na omroeren. IDROPRIMER kan zowel opgespoten als met roller of kwast worden aangebracht op droge en schone olievrije oppervlakken.

De primer niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan +5 °C, of in geval van dreigende regen die het product zou kunnen doen wegspoelen.


IDROPRIMER is niet bestand tegen vorst.

De droogtijd is afhankelijk van de materiaaldikte en van het type ondergrond; de droogtijd kan oplopen tot 8 uur bij grote hoeveelheid materiaal, hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur of weinig absorberende oppervlakken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

UITERLIJK	Vloeibaar	ONTVLAMBAARHEID	Niet ontvlambaar
KLEUR	Bruin	DROOGTIJD 20 °C	4 - 6 uur
PH BIJ 20 °C	8 - 11	VERBRUIK IN RELATIE TOT ONDERGROND	200-300 g/m ²
SOORTELIJK GEWICHT BIJ 20 °C - EN ISO 2811-1	1,02 (±0,03) kg/l	HOUDBAARHEID IN ORIGINELE EMMER	12 maanden
VASTE STOF GEHALTE BIJ 130 °C - EN ISO 3251	32 - 36%	VOC GEHALTE VAN PRODUCT KLAAR VOOR GEBRUIK (EUROPEAN DIRECTIVE 2004/42/EC):	0 g/l
VISCOSITEIT DIN 4 BIJ 20 °C - EN ISO 2431	18'' - 26''	LIMIETWAARDE:	30 g/l

VERPAKKING, OPSLAG EN REINIGING GEREEDSCHAP

VERPAKKING	Emmer van 5, 20 ltr	
HOUDBAARHEID	Het product kan worden opgeslagen in gesloten emmers en in een droge ruimte, afgeschermd van UV-stralen, gedurende 24 maanden. Het is niet bestand tegen vorst.	
REINIGING	Na gebruik schoonmaken gereedschap met gebruikelijke oplosmiddelen.	

VEILIGHEIDSNORMEN

Zie veiligheidsgegevens

Rev. 1-18

PRODUCT VOOR
PROFESSIEEEL GEBRUIK

De waarden, informatie en suggesties zijn het resultaat van de ervaringen van Polyglass SpA.

Iedereen die IDROPRIMER gebruikt, moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het specifieke gebruik en de specifieke toepassing.

De installateur is in ieder geval als enige verantwoordelijk voor de juiste toepassing en dus voor alle gevolgen die uit deze toepassing voortvloeien.

Raadpleeg altijd onze laatste versie van het technische infoblad op onze site:

www.polyglass.com.

Voor verdere informatie, neem aub contact op met onze technische dienst.

Polyglass SpA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het technische infoblad aan te passen aan de noodzaak om het product te verbeteren.



Adds value!

POLYGLASS SPA

Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it